

SOLID JOHN

GEBRUIKSAANWIJZING

SPOUWOVERBRUGGING



ONLY REAL ROOFERS DO IT LIKE THIS.

1 JE SCHROEFT HET PANEEL VAST OP DE BINNENMUUR. (YTONG, GEÏSOLEERDE SNELBOUWSTEEN,...)



WAAROM?

Multiplex leeft. Door te schroeven op de binnenmuur "dwingen" we het paneel om in lijn te blijven. Langs de buitenzijde vervult het dakrandprofiel deze taak. Breng de schroeven geschrankt aan om maximaal bestand te zijn tegen winddruk.

2 JE DEKT DE PLAAT ONMIDDELIJK AF NA PLAATSING.

WAAROM?

Solid John gebruikt looizuurhoudende houtsoorten. (Bv: Rode Meranti, Keruing,...) Dit looizuur zorgt voor een natuurlijk afweermechanisme tegen schimmels en bacteriën. De keerzijde is wel dat het paneel kleur kan loslaten in contact met water. Om te vermijden dat dit kleur op de gevel terecht komt, dek je best altijd het paneel onmiddellijk af.

3 JE BEVESTIGT OP DE FAÇADE OF GEVELBEKLEDING UITSLUITEND MET DE SOLID JOHN POLYMEER.

WAAROM?

2 verschillende bouwmaterialen met elkaar verbinden is altijd een risico. Ze leven op een andere manier en zijn dus in staat om elkaar te bewegen. Maak uitsluitend de verbinding met behulp van die Solid John polymeer, die is ontworpen om 2 verschillend levende materialen met elkaar te verbinden.

Breng bij voorkeur de polymeer aan in een lange S-vormige baan op de buitenmuur. Zo kan de polymeer maximale impact hebben.



4 JE VOORZIET EEN UITZETTINGSVOEG VAN 2MM TUSSEN 2 PANELEN



WAAROM?

De platen kunnen uitzetten en krimpen onder invloed van temperatuur en vochtigheid. Hiervoor is wat reserveruimte nodig tussen 2 panelen. Als je dit niet doet, loop je het risico dat de platen elkaar opduwen en bol komen te staan.

TIP: schrank steeds de uitzettingsvoeg van de plaat met die van het dakrandprofiel, zo bekom je een maximale stabiliteit.

5 JE PLAATST HET PANEEL ALTIJD MET HELLING NAAR BINNEN.

HOEZO?

Zo zorgen we ervoor dat de opstanden steeds afwateren naar binnen. Afwatering naar buiten kan zorgen voor vervuiling op de gevel.



SOLID JOHN

Slabbaardstraat-Zuid 51
B-8870 Izegem

Tel. + 32 51 79 27 43
E-mail: info@solidjohn.be

