SOLID JOHN
DOCUMENTACIÓN

SOLID JOHN
CONTRACHAPADO FENÓLICO

SOSTENIBLE EN CONDICIONES DE HUMEDAD

El contrachapado fenólico con garantía Solid John está compuesto por varias láminas de madera encoladas entre sí. Es apto como tablero cubremuros y para todo tipo de aplicaciones de construcción en espacios exteriores húmedos pero protegidos.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Calidad de encolado WBP.
- Espesor de 15 mm para garantizar una buena estabilidad y evitar deformaciones.
- No requiere tratamiento (sellado).
- Relación calidad-precio inmejorable

APLICACIONES

- Tablero cubremuros.
- Suelo de cubierta.
- Carpintería de tejado (canalones, etc.).

NO ES ADECUADO PARA

- Utilización en plena exposición a las precipitaciones

DATOS TÉCNICOS

Base:		Contrachapado estructural
Dimensiones:		122 cm* 244 cm
Grosor:		15 mm
Clase de servicio:	UNE-EN 636-1995	Ambiente interior húmedo
Densidad:	UNE-EN 323	621 kg/m3
Contenido medio de humedad:	UNE-EN 322	10,2 %
Resistencia a la flexión:	UNE-EN 636	F60
Elasticidad:	UNE-EN 636	E100
Emisiones de formaldehído:	UNE-EN 13986 - Anexo B	E1
Reacción al fuego:	UNE-EN 13986 - Anexo B	D-s2,d0
Clase de encolado:	UNE-EN 314-1	Clase 3 (WBP)
Clase de durabilidad de la madera:		Clase 2

CE

SOLID JOHN

Slabbaardstraat-Zuid 51
B-8870 izegem

Tel. + 32 51 56 60 56
Correo electrónico: info@solidjohn.be

SOLID JOHN
POLÍMERO HÍBRIDO

SOSTENIBLE EN CONDICIONES DE HUMEDAD

El polímero híbrido Solid John es un adhesivo monocomponente de elasticidad permanente, basado en un polímero híbrido MS de curado por humedad para fijar el tablero cubremuros Solid John y para todas las fijaciones elásticas en el sector de la construcción.

EXCEPTIONAL PERFORMANCE

- Puede utilizarse en ladrillos huecos
- Puede utilizarse en superficies húmedas
- Alternativa perfecta a la fijación mecánica
- Diseñado para una instalación rápida
- Inmejorable relación calidad-precio

APLICACIONES

Adecuado para casi todas las adherencias elásticas en la construcción .

ENVASADO

600 ml salchicha
Tubo de 290 ml

DATOS TÉCNICOS

Base:		Polímero MS curado por humedad
Aspecto:		Pasta tixotrópica
Densidad:		1,52 gr/cm³
Temperatura de aplicación:		Mín. +5 °C – máx. 40 °C
Formación de piel:		30-45 min.
Curado:	23 °C y 50 % HR:	2 a 3 mm/24 h
Dureza Shore:	ISO 868	40
Módulo de elasticidad:	ISO 8339	1.1 MPa
Resistencia a la tracción:	ISO 8339	1.5 MPa
Alargamiento a la rotura:	ISO 8339	200 %
Recuperación elástica:	ISO 7389	70 %
Carga continua:	ISO 8340	Perfecta
CE:		UNE-EN 1561-1 (F EXT-INT CC)
Resistencia a la temperatura:		50 °C hasta +80 °C
Aplicación:		Interiores y exteriores
Color:		Negro RAL 9005
Conservación:		12 meses en contenedor cerrado entre +5°C y +25°C

CE

SOLID JOHN

Slabbaardstraat-Zuid 51
B-8870 izegem

Tel. + 32 51 56 60 56
Correo electrónico: info@solidjohn.be

SOLID JOHN
NUESTRA GARANTÍA

NUESTRA GARANTÍA NO TIENE NINGUNA LETRA PEQUEÑA

¿Qué significa una garantía para usted? Casi todos los productos que utilizamos a diario tienen una política de garantía, aunque no nos demos cuenta de los detalles. Una garantía transparente es una especie de tema favorito de Solid John. El duradero contrachapado con revestimiento de película que ofrecemos siempre viene con una garantía concreta y a largo plazo. A continuación encontrará más información sobre la política de garantía de Solid John.

GARANTÍA DE 10 AÑOS SOBRE:

• El efecto permanente de la humedad durante 10 años. (Cámara - suelo de la cubierta - canalón - base para la impermeabilización de la cubierta).
• Cualquier efecto de la humedad y del agua durante el periodo normal de instalación (máx. 1 mes).

¿CÓMO FUNCIONA LA GARANTÍA?

1. Se observan daños y, tras una inspección interna, se sospecha que hay un problema con un producto Solid John.
2. Tras consultar a un empleado de Solid John, se nombra a un perito externo e independiente para que determine la causa exacta de los daños.
3. Basándose en la conclusión del perito, se planifican los pasos para finalizar el caso.

¿QUÉ CUBRE LA GARANTÍA DE SOLID JOHN?

• Los materiales Solid John.
• Instalación (impermeabilización de la cubierta — antepecho de la cubierta — suelo de la cubierta).
• Daños consecuenciales debidos a la pudrición, el hinchamiento o la delaminación del tablero.

LA GARANTÍA NO CUBRE:

• El desprendimiento del tablero debido a una mala instalación.
• El tablero que haya estado sumergido de forma permanente en agua debido a una fuga prolongada en la impermeabilización de la cubierta.

LA MADERA TROPICAL Y LA SOSTENIBILIDAD NO SON MUTUAMENTE EXCLUYENTES.

En primer lugar: La madera de nuestro contrachapado resistente a la humedad se obtiene de forma sostenible. Puede parecer que estamos diciendo algo obvio, pero nuestra madera sólo procede de bosques gestionados de forma sostenible. Por cada árbol que se corta, se planta uno nuevo. Tampoco hay una tala indiscriminada de árboles.

CE

SOLID JOHN

Slabbaardstraat-Zuid 51
B-8870 izegem

Tel. + 32 51 56 60 56
Correo electrónico: info@solidjohn.be